



PlaneMix S12 Rapid

Standfast reparationsspartelmasse

Til spartling og udbedring af fx ujævnheder, huller, trappekanter mv. samt til opbygning af fald.

Kan anvendes på de fleste typer faste underlag af fx beton, keramik og træ inden topbelægning eller spartling.

- Indendørs i tørre og våde rum
- Let forarbejdelighed på væg og gulv
- Gangbar inden for 1 time
- Klar til belægning efter 2 timer
- Lang rækkeevne
- Lagtykkelser op til 12 mm

Produkt

Gråt hurtighærdende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket pulver. Udlægges manuelt med håndspartel.

Forbrug

Planspartling: ca. 1,3 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Ved opretning/planspartling i lagtykkelser over 5 mm kan der tilsættes ekstra sand, afhængig af kornstørrelse.

Sandtype, ovntørret	Dosering i 25 kg PlaneMix S12 Rapid
Kornstørrelse: 0-2 mm	5 kg
Kornstørrelse: 0-4 mm	7,5 kg
Kornstørrelse: 0-8 mm	12,5 kg

Emballage

5 kg og 25 kg plastlaminerede papirposer.

Underlag

Faste underlag af beton med max fugtighed på 95% RF.

Gips, keramiske fliser, terrazzo og træ.

For nærmere information kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Undergulvet skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam. Afrensning af fedt og sæberester foretages med **Alfix Grundrens**. Overfladeslam eller glatte overflader slibes og støvsuges. Underlaget primes inden spartling. Anvend **Alfix MixPrimer** efter underlagets beskaffenhed.

Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10 °C.

Primeren skal være tør inden videre behandling.

Brugsanvisning

Opblanding foretages med 5,5-7,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg pose afhængig af opgave og ønsket konsistens.

Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring, til blandingen har en klumpfri og smidig konsistens.

Alfix PlaneMix S12 Rapid påføres og forarbejdes let med en glat stålspartel. Forarbejdningstiden er ca. 20 minutter ved +20°C.

Når spartelmassen begynder at afbinde, kan den formes, glittes eller filtses med fugtig svamp.

PlaneMix S12 Rapid kan anvendes i lagtykkelser op til 12 mm. Evt. slibning udføres lettest mellem 2-24 timer efter udlægning.

Min. lagtykkelse ved belastning med kontorstol: 1 mm.

Bemærk!

Bland ikke større portioner, end der kan anvendes inden for forarbejdningstiden. Der må ikke tilsættes yderligere vand til spartelmasse, som er begyndt at afbinde/hærde.

Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.

Overdosering af vand vil medføre svagere styrker.

Spartellag beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.

Anvendelse i vådrum kræver efterfølgende beskyttelse med membran.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
 MAL-kode: 00-4 (1993).

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix S12 Rapid på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.
 Cementbaserede produkter hærdner under vand, skyl derfor aldrig evt. rester ud i kloaksystemet.

Henvisninger

Spartelmasser - Plane underlag med Alfix

Vådrum - Vandtætning med Alfix

Produktinfo for:

- **Alfix Grundrens**
- **Alfix PlaneMixPrimer**

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

Blandingsforhold	5,5 - 7,5 liter vand pr. 25 kg
Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Anvendelsestid	Ca. 20 min. ved +20°C
Gangbar	Efter 1 time ved +20°C
Topspartling/belægning	Efter 2 timer ved +20°C
Fuldt belastbar	Efter 7 døgn ved +20°C
Trykstyrke	25 - 35 N/mm ²
Lagring	Min. 6 måneder i uåbnet emballage.