



Mosaicfix

Flexibel mosaik- og fliseklæber

Til opsætning og lægning af mosaik, glasmosaik, keramiske- og glasfliser samt klinker, marmor og natursten.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Smidig og letbearbejdelig
- Velegnet til glasmosaikker og hårdbrændte klinker
- Fugning efter 6 - 12 timer
- Velegnet til våde rum
- Velegnet til gulvvarme
- Høj vedhæftning og forskydningsstyrke
- Lagtykkelse op til 5 mm
- CE-klassificering: C2 E

Lysegråt cementbaseret, kunststofforstærket pulver.

Tandstørrelse	Kg pr. m ²
4 x 4 mm	ca. 1,2
6 x 6 mm	ca. 1,8
8 x 8 mm	ca. 2,4
10 x 10 mm	ca. 3,0

Produkt

Forbrug

Emballage

Underlag

5 kg og 25 kg plastlaminerede papirposer.

Puds, murværk, porebeton.
 Betonafretningslag med og uden opvarmning, retningsgivende alder 14 døgn.
 Letklinkerbetonelementer max. fugtindhold på 8 %.
 Gulve med cementbaseret spartelmasse.
 Anhydritgulve max. 0,5 % restfugt.
 Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 2 måneder.
 Gipskartonplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.
 Eksisterende flisebeklædninger, terrazzo.
 Vinyl og maling på beton.
 Alfix Tætningsmasse.

Underlag af gips, træ, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam samt fri for udblomstringer og gennemgående revner. Afrensning af fedt og sæberester foretages med **Alfix Grundrens**. Kontrollér, at eventuel maling er fastsiddende og ikke afsmittende.

Opretning af ujævnheder op til 5 mm foretages med **Alfix Mosaicfix**.
 Stærkt sugende underlag indendørs, f.eks. ubehandlet porebeton, gipsplader, gipspuds, kalciumsilikatplader og anhydritgulve primes med **Alfix Primer** eller **Alfix PlaneMixPrimer**.
 Udvendigt tyndgrundes sugende underlag med **Alfix Mosaicfix**.

Brugsanvisning

Oprøringen foretages med ca. 0,25 – 0,3 liter rent koldt vand pr. kg pulver, svarende til 6,25 – 7,5 liter pr. 25 kg pose afhængig af, om der skal arbejdes med produktet som en ståfast vægklæber eller en letflydende gulvklæber. Alfix Mosaicfix trækkes på underlaget med tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.

Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber, normalt indenfor ca. 15 – 20 minutter. Ved mosaik kræves en kraftig fastbankning.

Kontrollér, at flisens bagside er dækket.

Ved fliser større end 60 x 60 cm trækkes klæber både på underlag og fliser, så bagsiden dækkes fuldstændig uden hulrum (Buttering-Floating metoden).

Ved udendørs anvendelse, f.eks. trapper og facader, anvendes altid Buttering-Floating metoden.

Bemærk!

Visse storformatfliser og natursten kræver særlige forholdsregler.

Der må ikke tilsættes ekstra vand til klæber, som er begyndt at afbinde. Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter åben- og afbindingstiden.

Korrigerig af fliser kan normalt foretages inden for ca. 15 minutter efter montering, afhængig af underlagets og flisens sugsevne.

Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Mærkning

LOKALIRRITERENDE.
 MAL-kode: 00-4 (1993).

Rengøring

Rester af Alfix Mosaicfix på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding.

Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 12004

Henvisninger

Vådrum - Vandtætning med Alfix

Produktinfo for:

- **Alfix Grundrens**
- **Alfix Primer**
- **Alfix PlaneMixPrimer**

Sikkerhedsdatablad

HMS blad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,6 kg/liter (oprørt med vand).
Åbentid	20 - 30 minutter
Anvendelsestid	Ca. 2 timer ved +20°C.
Gangbar/fugning	Efter 6-12 timer
Fuldt belastbar	Efter 7 døgn ved +20°C.
Trækstyrke, beton	1,2 - 2,2 N/mm ²
Klassificering - DS/EN 12004	C2 E
Lagring i uåbnet emballage	Min. 12 måneder i uåbnet emballage

