



**Produkt**

**Farver**

**Forbrug**

**Emballage**

**Generelt**

**Brugsanvisning**

## Cerafill 5

### Flisefuge

Til fugning af keramiske væg- og gulvfliser, mosaik, marmor og natursten.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Fugebredder op til 5 mm
- Giver en glat og ensartet fuge
- Velegnet til sugende fliser
- Smidig konsistens

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,3 mm.

Leveres i lysegrå og grå.  
 Fugefarvenøgle kan rekvireres.

Flisestørrelse / fugebredde	Kg pr. m <sup>2</sup>
50 x 50 x 5 mm / 2 mm	ca. 0,6
100 x 100 x 7 mm / 4 mm	ca. 0,9
100 x 200 x 7 mm / 4 mm	ca. 0,6
150 x 150 x 7 mm / 4 mm	ca. 0,6
200 x 200 x 7 mm / 4 mm	ca. 0,4
200 x 200 x 7 mm / 5 mm	ca. 0,5

5 kg (grå) og 25 kg plastlaminerede papirposer

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.

Til fugning af stærkt sugende fliser anbefales **Alfix Cerafill 5 colour**.

Til fugning af polerede eller rustikke klinker anbefales **Alfix Cerafill 10** eller **Alfix Cerafill 10 colour**.

Til fugning udendørs samt til store arealer anvendes **Alfix Cerafill 15 quick**

Til klinker eller teglgulve, hvor der ønskes rustikke fuger over 5 mm anvendes **Alfix Cerafill 20**.

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering.

Oprøring foretages med 0,24 – 0,27 liter rent, koldt vand pr. kg pulver.

Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.

Alfix Cerafill 5 påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund, og fugerne fyldes helt.

Når fugemassen har "sat sig", efter ca. 15 – 50 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand.

Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. **Alfix Syra**.

I de fleste tilfælde vil rengøring med rent vand eventuelt tilsat eddike dog være nok til at fjerne slør fra fliserne.

**Bemærk!**

Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.

Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærkning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).

Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.

Variierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Anvendes ikke til drysning med tørpulver.

**Mærkning**

LOKALIRRITERENDE.

MAL-kode: 00-4 (1993).

**Rengøring**

Rester af Alfix Cerafill 5 på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

**Henvisninger**

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

**Alfix Rense/plejemiddelserie**

Produktinfo for:

- **Alfix Cerafill 5 colour**
- **Alfix Cerafill 10**
- **Alfix Cerafill 10 colour**
- **Alfix Cerafill 15 quick**
- **Alfix Cerafill 20**

**Sikkerhedsdatablad**

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

**For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.dk](http://alfix.dk)**

**Tekniske data**

<b>Arbejdstemperatur</b>	+5°C - +30°C
<b>Densitet</b>	2,0 kg/liter oprørt med vand
<b>Anvendelsestid</b>	3 - 4 timer ved +20°C
<b>Belastbar/ gangbar</b>	Efter 24 timer ved +20°C
<b>Fuldt belastbar</b>	Efter 14 døgn ved +20°C
<b>Lagring</b>	Min. 12 måneder i uåbnet emballage