



Produkt

Forbrug

Emballage

Underlag

Forbehandling

Brugsanvisning

Flexbinder

Til oprøring i Alfix fliseklæbere for opnåelse af større elasticitet. Anvendes på kritiske underlag som træplader, vinyl, PVC glasfiber og stål mv.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Hærder fleksibelt og vandfast
- Vandtætner
- Giver stor vedhæftningsstyrke
- Velegnet til natursten og storformatfliser

Polymerdispersion.

Fliseklæber	Forbrug koncentreret binder	Forbrug blandet 1:1 med rent vand
Letfix extra / Letfix extra – Less Dust / Letfix Universal hvid	0,25 – 0,30 ltr./kg pulver	0,50 – 0,60 ltr./kg pulver
Profix extra	0,20 – 0,25 ltr./kg pulver	0,40 – 0,50 ltr./kg pulver
CombiQuickfix	0,15 – 0,20 ltr./kg pulver	0,30 – 0,40 ltr./kg pulver
Normalfix *)	0,40 ltr./kg pulver	-

*) Til bassiner med PVC-folie anvendes Alfix Normalfix tilsat Flexbinder.

1 liter, 2,5 liter og 10 liter plastdunke.

Beton.

Plastlaminat, vinyl og stålplader.

Træplader på gulv i tørre rum, fugtindhold 7-12%.

Træplader på gulv i våde rum med Alfix tætningsmasse.

Underlag af træ, plastlaminat, vinyl og stålplader er normalt ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

Underlaget skal være rengjort for støv, fedt, cementslam og udblomstringer samt fri for gennemgående revner.

Afrensning af fedt og sæberester foretages med **Alfix Grundrens**.

Plastlaminat og vinyl slibes/matteres.

Stålplader rustbeskyttes.

På tætte underlag udføres kontaktlag på 1 mm før montering af fliser.

Flexbinderen blandes i forhold 1:1 med rent vand og oprøres i: Letfix extra, Letfix extra Less Dust, Letfix Universal hvid, Profix extra eller CombiQuickfix.

Mængden af Flexbinder/vand doseres efter om der skal arbejdes med produktet som en ståfast vægklæber eller en letflydende gulvklæber.

Flisemontering foretages i overensstemmelse med anvisningen på emballagen for det aktuelle produkt/den valgte fliseklæber.

Bassin med PVC-folie.

Til flisemontering på bassinkanter anvendes Alfix Normalfix oprørt med koncentreret Flexbinder. Der tilsættes 0,4 liter Flexbinder pr.kg pulver og eventuel efterjustering af konsistens foretages med rent vand.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Bemærk!

Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Der må ikke tilsættes ekstra vand eller flexbinder til klæber, som er begyndt at afbinde.

Bindertilsetning forøger vedhæftningen, vær derfor særlig opmærksom ved afrensning af fliser og værktøj. Afbindingstiden vil normalt være længere end for en tilsvarende vandoprørt klæber.

Mærkning

Ikke mærkningspligtig i henhold til Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
MAL-kode 00-1 (1993).

Rengøring

Værktøj rengøres med vand inden afbinding.
Indtørret Flexbinder fjernes mekanisk eller med et opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

Afprøvninger

Trækstyrkeprøvning efter CEN
Trykstyrkeprøvning efter EN 196
Deformationstest efter SP-metod 1910

Henvisninger

Produktinfo for:

- **Alfix Grundrens**
- **Alfix Letfix extra**
- **Alfix Letfix Less Dust**
- **Alfix Letfix Universal**
- **Alfix Profix extra**
- **Alfix CombiQuickfix**
- **Alfix Normalfix**

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,03 kg/liter
Åbentid	Ca. 30 minutter
Anvendelsestid	1 - 2 timer *)
Gangbar/fugning	Efter 48 timer ved +20°C *)
Fuldt belastbar	Efter 14 døgn ved +20°C *)
Trækstyrke, beton	1,5 - 2,5 N/mm ²
Trækstyrke, spånplade	0,60 N/mm ² (brud i underlag)
Trækstyrke, vinyl	0,7 - 1,2 N/mm ²
Lagring	Frostfrit min. 12 måneder i uåbnet emballage

*) Afhængig af den valgte fliseklæber