



## Epoxy Grunder

### Syrefast forankringsgrunder

Til forbehandling og fugtbeskyttelse i forbindelse med **Alfix Epoxy Membran**.

- Til inden- og udendørs anvendelse
- Effektiv forankring af underlag
- Tåler høj kemisk påvirkning

#### Produkt

2-komponent epoxysystem, der istrøes tørt kvartssand i kornstørrelse 0,32-0,71 mm, (type 1).

#### Forbrug

200-300 g/m<sup>2</sup> + ca. 2,5 kg sand.

#### Emballage

Alfix Epoxy Grunder leveres i 5 kg emballage, som indeholder afpassede mængder af komponent A og komponent B.  
Sand kan leveres i 40 kg sække.

#### Underlag

Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 3 måneder.  
Sammenhængsstyrken skal være mindst 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

#### Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt, rengjort for støv, fedt og cementslam. Fri for udblomstringer og gennemgående revner samt have en jævnhed på +/- 2 mm på en 2 m retholt. Afrensning af fedt og sæberester foretages med **Alfix Grundrens**.

#### Brugsanvisning

Del A blandes med del B i forholdet 2:1. Anvend rørekrog på langsomtgående boremaskine.  
Blandetid ca. 3 minutter.  
Forarbejdningstid ca. 30 minutter ved 20°C.  
Grunderen påføres med en korthåret malerulle i et jævnt lag og en mængde på 200-300 g/m<sup>2</sup>.  
I den frisk påførte Alfix Epoxy Grunder ikastes tørt kvartssand type 1, til hele overfladen er sandmættet.  
Bemærk!  
Underlag og arbejdstemperatur bør være mellem 10 og 30°C.  
Undgå at arbejdet udføres i direkte sol.  
Arbejde med epoxyprodukter kræver særlig uddannelse.

#### Efterbehandling

Alt overskydende sand fjernes ved fejning og støvsugning. Videre behandling med **Alfix Epoxy Membran** må først ske når Grunderen er afbundet, tidligst efter 16 timer.

#### Mærkning

**A komponent**  
LOKALIRRITERENDE  
**B komponent**  
ÆTSENDE  
MAL-kode, brugsklar blanding: 1-5 (1993).

#### Rengøring

Rester af Alfix Grunder på værktøj og lignende afrenses straks efter brug med sprit.  
Hærdet Grunder kan kun fjernes mekanisk

### Henvisninger

Produktinfo for:

- **Alfix Epoxy Membran**

Temainfo for:

- **Epoxy Membran i svømmehal**

**Sikkerhedsdatablad**

**HMS**

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001.

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.dk](http://alfix.dk).

### Tekniske data

<b>Arbejdstemperatur</b>	+10°C - +30°C
<b>Anvendelsestid</b>	30 minutter ved 20°C
<b>Tørretid</b>	Efter 16 timer ved +20°C kan videre behandling udføres
<b>Krympning</b>	Ingen
<b>LagRING</b>	Min. 6 måneder i uåbnet emballage