



Produkter

Generelt

Blanding

Fuging

Fuging, sementbasert fugemasse

Til innen- og utendørs fuging av keramiske vegg- og gulvfliser, mosaikk, naturstein mv.

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver.
Innfarget med lysekte pigmenter.

Fuging kan normalt foretas 2 døgn etter avsluttet flisoppsetting og -legging. Fugene skal være rene for lim, løse partikler mv. i flisens tykkelse. Lokalet hvor det arbeides bør ha en konstant temperatur og være uten trekk. Eventuell gulvvarme skal være avstengt. Arbeidstemperatur: +5 °C - +30 °C.

Opprøring foretas med rent vann til en smidig og klumpfri konsistens. Bruk visp på saktegående boremaskin/mørteldrill. La blandingen stå i 5-10 minutter før bruk.



Fugemassen påføres med en myk gummisparkel diagonalt over fugene slik at fugemassen presses helt inn i fugene.



Når fugene har "satt seg", foretas rengjøringen med en hardt oppridd svamp som skylles ofte i rent vann. Arbeid diagonalt over fugene til flisene er rene og fugene jevne. Til avvasking av større arealer kan Alfix Wash-boy med fordel brukes.



Strømetoden

Ved fuging av ikke sugende fliser/klinker kan de drysses med tørr fugemasse umiddelbart etter at fugene er fylt. Vær oppmerksom på at ikke alle produkter er egnet til strømetoden.



Etter kort tid, når fugene framtrer som mørke felt avrenses med stiv skuresvamp til flisene er rene.



Heretter avvaskes med en hardt oppvridd svamp til fugene er jevne og flisene er rene.

Metoden brukes især for å oppnå helt fylte fuger og samtidig en rasjonell fugeprosess.

Nyfugede arealer må ikke avdekkes med plastfolie.

Eventuelt fugeslør på syrefaste overflater fjernes etter 1-2 døgn med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a' i en 1:20 oppløsning. Det skal for- og ettervannes med rent vann.

Rengjøring

Forventet resultat

Kvalitetskrav

Kravene til fugearbeidets kvalitet bør fastlegges på forhånd, under hensyntagen til praktisk bruk og estetiske ønsker.

Dette oppnås best ved prøvefuging av et areal av passende størrelse. Etter godkjenning danner dette prøvearealet kriteriet for det resterende fugearbeidet.

Overflate

Fugene bør framstå med en lukket, jevn overflate uten hull eller spor.

Uhensiktsmessig bearbeidning med tydelige slepespor eller opprevet overflate bør unngås. Små nålehull og enkelte spor fra avrensing vil kunne forekomme. Enkelte små svinnsprekker kan oppstå, men har ingen betydning for fugens holdbarhet.

Fylling

Fugene skal være fylte og stå i forhold til flisenes overflate samt bruk.

De ferdige fugene bør normalt ikke utvaskes dypere enn maks 1 mm i forhold til flisenes/klinkenes overflate. Ved fliser med avrundede kanter kan fugene være avpasset disse. Fugene bør ikke være overfylte eller ligge inn over flisene/klinkene.

Styrke

Fugene skal etter herding være harde og rissefaste.

Fugemassen er sementbasert og herder ved hjelp av vann, derfor skal fugene beskyttes mot uensartet eller for rask uttørking, f.eks. direkte sol, annen direkte varmepåvirkning og gulvvarme. Fugen vil under normale forhold være gangbar/belastbar etter ca. ett døgn og fullt belastbar etter ca. 14 døgn.

Fugene er ikke bestandige overfor syreangrep og visse kjemikalier.

Farge

Fugenes farge skal framstå ensartet.

Det vil kunne forekomme fargeforskjeller som skyldes sementens naturlige egenskaper. Fukt fra underlag, ulik sugsevne fra fliskanter og for mye vann ved avrensing kan medføre at fargen blir mørkere. Hurtig uttørking på grunn av varme, varmluft eller trekk kan medføre at fargen blir lys. Skjøter etter arbeidsstopp eller etterreparasjoner kan likeledes medføre fargeforskjeller. Innfargede fugemasser vil i starten kunne avgi overskuddsfarge.

Pleie

Nye fuger har en sugende overflate og derfor behov for pleie.

Sementbaserte fuger er mottagelige for sprut og søl, med risiko for inntrenging og misfarging. For å imøtegå dette er det nødvendig å beskytte/pleie overflaten med såpe som f.eks. Alfix Gulvpleie.

Henvisninger

Folderen: Alfix ønsker tillykke med nye fliser
Produktinfo for

- **Alfix Cerafill 5**
- **Alfix Cerafill 5 Colour**
- **Alfix Cerafill 10**
- **Alfix Cerafill 10 Colour**
- **Alfix Cerafill 15 quick**
- **Alfix Cerafill 20**

Alfix HMS blad