



PlaneMix S12 Rapid

Byggbar reparationsspackelmasse

Till spackling och reparation av ojämnheter, hålor, trappkanter mm. samt till uppbyggnad av fall.

Kan användas på de flesta typer av fasta underlag till exempel betong, keramik och trä innan ytskikt eller avjämningsmasse.

- Inomhus i torra och våta utrymmen
- Lätt bearbetad på vägg och golv
- Variabel inställning av konsistens
- Gångbar efter 1 timme
- Belägningsklar efter 2 timmar
- Drygt
- Skiktjocklek upp till 12 mm

Produkt

Grått snabbhärdande, aluminatcementbaserat och plastförstärkt pulver. Påföres manuellt med handspackel.

Åtgång

Ca 1,3 kg/m² per mm lagtjocklek

Vid avjämning/planspackling i lagtjocklek över 5 mm kan man tillsätta extra sand, beroende på kornstorlek.

| Torkad sand | Dosering i 25 kg PlaneMix S12 Rapid |
|--------------------|-------------------------------------|
| Kornstorlek 0-2 mm | 5 kg |
| Kornstorlek 0-4 mm | 7,5 kg |
| Kornstorlek 0-8 mm | 12,5 kg |

Förpackning

Plastlaminerade pappersäcken om 5 kg och 25 kg.

Underlag

Fasta underlag av betong med fuktighet på max 95 % RF.

Gips, keramiska plattor, terrazzogolv och trä.

För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.

Borttagning av fett och tvålrester utförs med **Alfix Grundrent**.

Ytor med cementslam och glättade betongytor skall slipas och dammsugas.

Alla underlag skall behandlas med **Alfix PlaneMixPrimer**.

Rumstemperaturen bör inte understiga +10°C.

PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.

Bruksanvisning

Spacklet tillreds med 5,5-7,5 liter rent, kallt vatten per 25 kg säck beroende på uppgift och önskad konsistens. Håll vattnet i en hink och blanda i pulvret under kraftig omrörning tills blandningen har en klumpfri och smidig konsistens.

Alfix PlaneMix S12 Rapid påföres och bearbetas med en slät stålspackel, Öppettiden är ca 20 minuter vid +20°C.

När spackelmassan börjar härda kan den formas, glättas eller filtas med en fuktig svamp.

PlaneMix S12 Rapid kan användas i lagtjocklek upp till 12 mm.

Eventuell slipning utförs lättast mellan 2 till 24 timmar efter utläggning.

Min. lagtjocklek vid kontorsstolsbelastning: 1 mm.

OBS!

Blanda inte större satser än vad som används inom öppettiden.

Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat härda.

Vattnets temperatur påverkar härdningstiden!

Överdosering av vatten medför minskad styrka i spacklet.

Spackellaget skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverken.

Vid användning i våtutrymmen skall ytorna utföras med membran.

Öppnad förpackning tillslutas tät efter bruk och skall användas snarast efter.

Märkning

LOKALIRRITERANDE

Rengöring

Rester av Alfix PlaneMix S12 Rapid på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.

Cementbaserade produkter härdar i vatten. Håll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Hänvisningar

Spackelmassor....plana underlag med Alfix

VÅTRUM - Vattentätt med Alfix.

Produktinfo för:

- **Alfix Grundrent**
- **Alfix PlaneMixPrimer**

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.dk

Tekniska data

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Vattenbehov | 6,5-7,0 liter vatten per 25 kg |
| Arbetstemperatur | +5°C - +25°C |
| Användningstid | Ca 20 minuter vid +20°C |
| Gångbar | Efter 1 timme vid +20°C |
| Beläggning | Efter 2 timmar vid +20°C |
| Fullt belastbar | Efter 7 dygn vid +20°C |
| Tryckhållfasthet | 25 - 35 N/mm ² |
| Lagring | Min 6 månader i oöppnad förpackning |